

## Arbeitsplatzmatte - Offen

## NR/SBR

### Produktkennzeichen

- NR/SBR, schwarz
- Elastisch, ermöglicht ermüdungsfreies Stehen
- Verbindungsnoppen an zwei Seiten ermöglichen es die gewünschte Fläche einfach zu verlegen



### Technische Daten

• Farbe	schwarz
• Dichte grs/cm <sup>3</sup>	1.50
• Härte ° Shore A ± 5° (DIN 53519)	55
• Zugfestigkeit MPa (DIN 53504)	4
• Bruchdehnung % (DIN 53504)	300
• Abrieb mm <sup>3</sup> (DIN 53516)	-
• Druckverformungsrest % (DIN 53517)	-
• Weiterreissfestigkeit N/m (DIN 53507)	-
• Temperatur °C	-30/+70
• Volumen-Änderung	

# Arbeitsplatzmatten

○ Öl ASTM nr 1 (72H/70°C)	-
○ Öl IRM 903 (72H/70°C)	-
• Nach Wärmealterung	
○ Härte ° Shore A (72H/70°)	-
○ Zugfestigkeit (72H/70°C)	-
○ Bruchdehnung (72H/70°C)	-
• Beständigkeit gegen	
○ Ozon	-
○ Verdünnte Säuren	-
○ Konzentrierte Säuren	-
○ Aromatische Öle	-
○ Lösungsmittel	-

## Ausführungen

Farbe	Stärke/ mm	Breite / m	Länge / m	Boden
schwarz	14	0.90	0.90	Offen
<b>Kantenprofile</b>				
schwarz		0.75	0.99	mit Noppen
schwarz		0.75	0.99	ohne Noppen